

Corcho Rodillo

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico impermeable con propiedades acústicas y termo-aislantes.

Tixol THERMO Corcho Rodillo es un revestimiento de base acuosa formulado con corcho natural y resinas acrílicas con propiedades impermeabilizantes.

Campos de aplicación

- Aislamiento Acústico.
- Aislamiento Térmico.
- Impermeabilizaciones.
- Revestimiento decorativo.
- Encapsulamiento de amianto.

Por sus propiedades Elásticas, impermeabilizantes y aislantes térmicas y acústicas es ideal en la aplicación sobre cubiertas de naves industriales, fachadas, tejados, suelos y terrazas resolviendo problemas relacionados con humedades, condensaciones y aislando contra el calor y el ruido.

Datos técnicos

- Permeabilidad: impermeable. No presenta actividad capilar.
- Peso específico: 0,70 a 0,98 g/cm³ (según color).
- Tracción y alargamiento: resistencia a la tracción 20N/5cm.
- Alargamiento: 11 al 32%.
- Resistencia al agua de mar y niebla marina: estable y sin alteraciones, tanto a la inmersión como a la niebla marina.
- Rendimiento: 2,0 kg/m² (Espesor aprox 2,5-3 mm).
- Resistencia al impacto y al choque: sin rotura.
- Transpiración: transpirable al 65%.
- Conductividad térmica: 0,038 kcal/h°Cm.
- Resistencia térmica: 0,16.
- Encapsulamiento de cemento-amianto: idóneo.
- Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.
- Temperatura min/max superficial del tratamiento: Mínimo 10°C Máximo 35°C.
- Secado al tacto: 120 min aprox. 20 °C.
- Secado total: 48 horas en capa de 3mm aprox. a 20 °C.
- Repintado: 12 horas.

Envasado

15 litros = 15 Kg
Corcho ya incorporado en mezcla.

Colores disponibles

3 bases: Blanca, Media y Transparente.
20 colores disponibles en toners de 900 gr.

Corcho Rodillo

Preparación del soporte

El soporte debe estar seco, sano, duro, cohesivo y libre de polvo grasa y moho.

- **Morteros Minerales absorbentes:** Sobre el soporte totalmente seco, rascar hasta eliminar cualquier partícula mal adherida. En caso necesario fijar los soportes endebles con Tixol Endurecedor de fondos. Sobre superficies brillantes una capa de Tixol Puente de Unión para asegurar un correcto anclaje.

- **Superficies no absorbentes:** Eliminar grasa y polvo y si fuera necesario aplicar una capa de Tixol Puente de Unión.

- **Superficies pintadas:** Eliminar totalmente el revestimiento viejo y mal adherido. Sobre superficies brillantes lijar o aplicar puente de unión. Reparar agujeros e imperfecciones.

Preparación de la mezcla

Mezclar con la ayuda de un mezclador eléctrico hasta una perfecta homogeneización.

Aplicación

Con rodillo de pelo medio y repasando con rodillo de picar para repartir bien el corcho.

Condiciones de aplicación y almacenaje

- Utilizado como impermeabilizante no puede ser aplicado en superficies con posibilidad de encharcamiento de agua o sin pendiente.
- Evitar aplicar el producto en días inestables con riesgo de lluvia.
- Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
- En exteriores utilizar masillas adecuadas.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 30 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C.
- En condiciones climáticas desfavorables es preferible hacer la aplicación en mayor número de manos.
- Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación. Consultar y cumplir las normas de aplicación.

Higiene y seguridad

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es