



Tixol HIDROFUGANTE

EFFECTO MOJADO Paredes/ suelos

DESCRIPCIÓN

Barniz hidrofugante de efecto mojado, para proteger e hidrofugar soportes minerales en interior y en exterior. Realza su color y proporciona un aspecto mojado.

PROPIEDADES

- Resistente.
- Secado rápido.
- Interior – exterior.
- Realza el color del soporte.
- Barniz hidrofugante y decorativo.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Protección y consolidación de soleras.
- Renovación y protección de obra en ambiente muy húmedo.
- Protección de los materiales en renovación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto:	Monocomponente de resinas acrílicas puras.
Aspecto:	Satinado fuerte.
Contenido en sólidos:	20 +- 2% en peso.
Peso específico:	0'93 +- 0'02 gramos/litro.
Brillo 60°:	65 +- 2 a 60°
Clasificación al fuego:	M 2.
Rendimiento:	220 – 300 gramos m²
Secado:	Al tacto 2 horas.
Repintado:	4 horas.
Secado total:	2 días.
Limpieza de la herramienta:	Disolvente de limpieza, una vez seco debe utilizarse decapante químico apropiado o medios mecánicos.
Transporte:	Nº ONU: UN – 1263 – Clase: 3 – Grupo de embalaje: III
CLASIFICACIÓN COV 2010:	Clase i/BD gr/L - COV max< 750 gr/L.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, con rodillo preferentemente de pelo corto o a pistola. Para diluir utilizar disolvente clorocaucho o xileno.

DILUCIÓN: En aplicación con brocha o rodillo diluir máximo hasta 30-40 segundos Copa Ford nº 4, a pistola diluir hasta 18-24 segundos Copa Ford nº 4.

Boquilla de proyección: Aerográfica: > 1,0 mm, con presión de 2 a 4 Bar.
Airless: Paso: 12-17. Abanico: 20° - 40° con presión de 150 a 200 Bar.

Aplicar siempre sobre soporte seco y sin polvo. Eliminar antes las partes sueltas, desconchados y restos de salitre, asegurando la penetración en el soporte hasta saturación del mismo.

No aplicar a temperatura superior a 35° C ni inferior a 5°. Para evitar condensaciones de humedad, se debe aplicar siempre a temperatura superior al menos en 4° C al punto de rocío.

ENVASES

En bidones de 25 litros:	un palet 33 envases.
En botes de 5 litros:	un palet 120 envases.
En botes de 1 litros:	un palet 760 envases.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Pancrancio 3 y 4
30110 CHURRA - Murcia (Espagne) · Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com