

Tixol®

Renovador de pavimentos Extreme

Descripción	Tixol Renovador de pavimentos Extreme es un revestimiento especial para pavimentos no cerámicos. Formulado especialmente para renovación de hormigón impreso virgen o con restos de pintura o barnices. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. Crea una película de acabado satinado resistente al roce y al tránsito.	
Propiedades	Producto al agua. Alta penetración. Gran poder Hidrófugo. Por su bajo extracto sólido, apenas modifica textura del fondo. Gran resistencia a la abrasión. Aplicación rápida, repintado en 4 horas.	
Campos de aplicación	Renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Interior o exterior.	
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Sobre hormigón pulido requiere un lijado previo para abrir poro y mejorar penetración. Sobre superficies pintadas o barnizadas, tipo hormigón impreso será necesaria una limpieza con agua a presión y si pintura y barniz están en buen estado, un ligero lijado para mejorar anclaje y pintar directamente con Tixol Renovador de Pavimentos Extreme. El producto adhiere directamente sobre barnices de hormigón impreso antiguos o pinturas decorativas siempre que estas estén en buen estado.	
Preparación del producto	Listo al uso, no diluir.	
Aplicación	Con rodillo, brocha o pulverizado, aplicar de forma uniforme repartiendo el producto sin dejar sobre cargas. Se recomienda un mínimo de 2 capas de entre 75- 100 gr/m2 con un intervalo de secado entre capas entre 4 y 72 horas. Transcurrido este tiempo, será necesario lijar para asegurar un buen anclaje de la segunda capa. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.	
Datos técnicos	Densidad:	0,98 g/cc aprox.
	Extracto seco:	30%
	Ph:	8-8,5
	Adherencia:	Excelente adherencia.
	Aspecto:	Viscoso tipo pintura
	Rendimiento:	5-8 m2/kg en dos capas según absorción.
	Seco al tacto:	1 hora.
	Seco total:	7 días.
	Secado para tráfico peatonal:	24h-48h a 20°C
	Secado para tráfico de vehículos:	4 días.
	Color:	5 colores estándar + 1 base Transp y color Que puede utilizarse como base BL para teñir.
	Limpieza de la herramienta:	Con agua.
	Envases disponibles:	Bidon de 5 kg y 10 kg.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Renovador de pavimentos

Extreme

Conservación

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias

No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.
Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.
No aplicar con previsión de lluvias.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es