

Tixol®

Renovador de pavimentos Extreme

Descripción

Tixol Renovador de pavimentos Extreme es un revestimiento especial para pavimentos no cerámicos. Formulado especialmente para renovación de hormigón impreso virgen o con restos de pintura o barnices. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. Crea una película de acabado satinado resistente al roce y al tránsito.

Propiedades

Producto al agua.
Alta penetración.
Gran poder Hidrófugo.
Por su bajo extracto sólido, apenas modifica textura del fondo.
Gran resistencia a la abrasión.
Aplicación rápida, repintado en 4 horas.

Campos de aplicación

Renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Interior o exterior.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Sobre hormigón pulido requiere un lijado previo para abrir poro y mejorar penetración. Sobre superficies pintadas o barnizadas, tipo hormigón impreso será necesaria una limpieza con agua a presión y si pintura y barniz están en buen estado, un ligero lijado para mejorar anclaje y pintar directamente con Tixol Renovador de Pavimentos Extreme. El producto adhiere directamente sobre barnices de hormigón impreso antiguos o pinturas decorativas siempre que estas estén en buen estado y se lijén previamente.

Preparación del producto

Listo al uso, no diluir.

Aplicación

Con rodillo, brocha o pulverizado, aplicar de forma uniforme repartiendo el producto sin dejar sobre cargas. Se recomienda un mínimo de 2 capas de entre 75- 100 gr/m² con un intervalo de secado entre capas entre 4 y 72 horas. Transcurrido este tiempo, será necesario lijar para asegurar un buen anclaje de la segunda capa. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.

Sobre superficies con poca absorción, se recomienda aplicar una capa de Tixol Hidrofinish para sellar y consolidar fondo o diluir primera mano con un 20% de agua y aplicar una capa fina para después acabar con al menos las dos capas recomendadas. Se recomienda no aplicar capas gruesas ya que éstas pueden tener un mal secado y dudoso anclaje.

Datos técnicos

Densidad:	0,98 g/cc aprox.
Extracto seco:	30%
Ph:	8-8,5
Adherencia:	Excelente adherencia.
Aspecto:	Viscoso tipo pintura
Rendimiento:	5-8 m ² /kg en dos capas según absorción.
Seco al tacto:	1 hora.
Seco total:	7 días.
Color:	5 colores estándar + 1 base Transp y color Que puede utilizarse como base BL para teñir.

Limpieza de la herramienta: Con agua.

Envases disponibles: Bidon de 5 kg y 10 kg.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Renovador de pavimentos Extreme

Conservación

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias

No está indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.
Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.
No aplicar con previsión de lluvias.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es