

Tixol®

Pintura Barrier

Anti-humedad



Interior
Exterior



Natural sin
aditivos químicos



Directo sobre
soportes húmedos.



Excelente
transpirabilidad V3

Descripción

Pintura mineral bi componente, a base de cal natural, cargas cementosas y aditivos especiales. Formulada para la reparación de humedades preferiblemente sobre soportes minerales porosos y transpirables. Libre de metales pesados, sustancias químicas y disolventes. Libre de COV's y formaldeído. Cumple con normativa DIN 18.363 (Normativa Europea de revestimientos minerales continuos) en la que se establece el máximo del 5% de ligante orgánico a fin de no perder identidad mineral y aportar mayor flexibilidad, resistencia al frote y adherencia sobre soportes pintados. Puede ser aplicada sobre soportes húmedos.

Propiedades

Pintura de imprimación y acabado mineral muy decorativo.
Excelente transpirabilidad V3
Directo sobre soportes húmedos.
Producto natural sin aditivos químicos.
Lavable

Campos de aplicación

Como pintura de imprimación y acabado, en interior y exterior, sobre superficies con problemas de humedad capilar donde se requiera una elevada transpirabilidad. Técnica-mente adhiere sobre superficies no minerales como superficies pintadas, yeso, o placas de cartón yeso, aunque para que el tratamiento sea resistente y duradero se recomienda aplicar siempre sobre sustratos minerales como ladrillo, cemento, enfoscados de cal o piedra. Dado que se trata de una pintura natural hipoalergénica y libre de olor, su aplicación es ideal en viviendas, oficinas, edificios públicos, colegios y locales donde se requiera una ocupación inmediata.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa.
Rascar bien partículas mal adheridas, restos de revestimientos o capas de pintura antigua hasta alcanzar fondo mineral duro. Para consolidar fondo recomendamos diluir el producto con un 40% de agua y aplicar una capa a modo de consolidante que dejaremos secar al menos 12 horas antes de reparar con nuestro mortero de cal Tixol W-Barrier.

Preparación del producto

Tixol Pintura Barrier se presenta en dos componentes. El componente A es una pasta de 14 kg que debe ser mezclado con componente B en polvo de 3,5 kg.
La mezcla se realiza añadiendo previamente 2,250 kg de agua sobre el componente en polvo B que hay que batir hasta su total homogeneización. Una vez el componente B totalmente disuelto se incorpora sobre componente A hasta su total homogeneización.

Aplicación

Con rodillo, brocha, o pistola, dependiendo de acabado deseado, la aplicación se realiza en 2 manos dejando un tiempo de secado entre manos de 2 a 4 horas.

Pigmentación

Pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad del producto o toners Tixol Nature Floor.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol[®]

Pintura Barrier Anti-humedad



Interior
Exterior



Natural sin
aditivos químicos



Directo sobre
soportes húmedos.



Excelente
transpirabilidad V3

Datos Técnicos

Densidad:	1,3
Aspecto:	Pasta tixotrópica.
Ph:	12
Rendimiento:	150-200 gr/m2 por capa.
Repintado:	2-4 horas.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	17,5 kg (A: 14 kg B: 3,5 kg)

Conservación

Máximo 1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es