

Tixol® Fibra Elastic

Membrana elastica con fibra de vidrio para reparación de grietas y juntas de dilatación.

Descripción	Membrana elastómera acrílica impermeable con alto contenido de fibras de vidrio. Formulada para la reparación de medias cañas, juntas de dilatación de huecos con un máximo de 5 mm, previa a la impermeabilización con membranas de poliuretano, membranas acrílicas o corcho proyectado.	
Propiedades	Puente fisura de hasta 5 mm. Soporta tráfico moderado Una vez seco, no es pegajoso.	
Campos de aplicación	Tanto en obra nueva como en renovación, para la reparación de grietas, juntas de dilatación y cualquier hueco que requiera ser sellado antes de la impermeabilización con elastómeros acrílicos, membranas de poliuretano acrílico o corcho proyectado. Soporta tráfico moderado y no deja superficie pegajosa.	
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Rascar bien partículas mal adheridas o restos de revestimientos o capas de pintura antigua. Sobre soportes poco consistentes se recomienda aplicar antes una capa de Tixol Endurecedor de fondos.	
Preparación del producto	Batir y aplicar sin diluir. Como imprimación puede ser diluido con un 5% de agua.	
Aplicación	Con rodillo, brocha o espátula sin superar espesor máximo de 5 mm por capa. Aplicar en una o dos manos con intervalos de secado de 12-24 h. No repintar si la capa previa no está totalmente seca.	
Datos Técnicos	Aspecto:	Pasta viscosa de color gris.
	Rendimiento:	0,4-0,6 kg/m lineal y 10-15 cm de ancho.
	Seco al tacto:	6-8 h
	Densidad:	1,53
	Repintado:	12- 24 horas o totalmente seco.
	Espesor recomendado:	Entre 1 y 5 mm.
	Adherencia:	Multi adherente
	Acabado:	Semi mate
	Elongacion película seca:	>250%
	Limpieza de la herramienta:	Con agua.
	Envases disponibles:	Cubo 19 kg.
Conservación	1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.	