

Tixol

Mortero de Arcilla interior

Descripción	Mortero de arcilla natural y aditivos especiales para la aplicación directa sobre superficies pintadas, cartón yeso o superficies minerales. Formulado para la decoración de muros en interior, permite obtener acabados planchados muy finos o texturas rústicas de hasta 5 mm de espesor por capa. Disponible carta de 11 colores naturales y la posibilidad de añadir agregados de paja, cascara de arroz o cristal reciclado para la obtención de texturas y terminaciones únicas.
Propiedades	Excelente plasticidad y facilidad de aplicación. Granulometría ajustada para realización de acabados naturales extrafinos y rústicos. Gran poder de anclaje sobre superficies no minerales Muy transpirable.
Campos de aplicación	Tixol Mortero de Arcilla natural se ha formulado para la realización de enlucidos decorativos en paramentos verticales de interior. Ideal para la mineralización o transformación de fondos como superficies pintadas o cartón yeso en acabados naturales.
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio de polvo, duro, cohesivo y libre de grasa y humedades. Rascar bien partículas mal adheridas y restos de revestimientos o capas de pintura antigua. Sobre pinturas poco absorbentes, lijar antes para abrir poro. Sobre superficies minerales se recomienda humedecer antes para controlar absorción. Sobre soportes poco consistentes se recomienda aplicar antes una capa de Tixol Endurecedor de fondos. Sobre yeso, o cartón yeso es imprescindible aplicar antes una capa de Tixol Roc Primer para regular absorción y evitar marcas de juntas y reparaciones. El árido de Tixol Roc primer, además, mejora mucho su aplicación a llana.
Preparación del producto	Mezclar el polvo con un 50% de agua, amasar con batidor mecánico hasta conseguir pasta homogénea y sin grumos.
Pigmentado con cartade colores Nature Wall	Tixol mortero de arcilla, puede ser pigmentado hasta con 11 tonos distintos que ofrecemos en carta Nature Mortero de Arcilla. Existen dos tamaños de pigmento, 30 gr y 120 gr que deben mezclarse previamente en el agua de amasado, para después añadir polvo. En la preparación de colores, es imprescindible no variar la cantidad de agua ni el tiempo de amasado para evitar cambios de tono entre mezclas.
Aplicación	La aplicación se realiza con llana en una o dos manos. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C. Aplicar en capas de espesor máximo de 5 mm. Humedecer soporte antes para evitar que el mortero quede deshidratado. Para recubrir sobre capas, puede realizarse fresco sobre fresco o humedeciendo capa seca antes para asegurar un buen anclaje. Puede ser aplicado fresco sobre fresco. Para la obtención de planchados, apretar la arcilla antes de la pérdida total de humedad. Se recomienda aplicar sin corrientes de aire ni incidencia directa de los rayos del sol.
Protección	Tixol Mortero de Arcilla, puede quedar acabado natural o protegido con Tixol Nature Protect o Tixol Hidrofugante-oleofugante invisible que, sin alterar aspecto, repele el agua y manchas grasas.

Tixol

Mortero de Arcilla interior

Características Técnicas

Aspecto:

Granulometría:

Rendimiento:

Relación de mezcla:

Tiempo de vida de la mezcla:

Repintado mismo producto:

Seco al tacto:

Espesor recomendado:

Ph:

Limpieza de la herramienta:

Envases disponibles:

Paletización:

Contenido en COV:

Pasta maleable de color blanco.

< 0,6

1,5 kg/m² por cada mm de espesor.

50 % agua

1 h

Fresco sobre fresco o seco.

20°C: 4-6 h

Entre 1 mm y 5 mm.

Alcalino

Con agua.

Saco de 14 kg

48 sacos / palet.

0%



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es