



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

SCALPOX AS 2

**BARRERA ANTIHUMEDAD Y ANTISALITRE EPOXICA
BICOMPONENTE, BLOQUEO DE LAS SALES
HIGROSCOPICAS**



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Excelente adherencia incluso en los soportes húmedos
- Sin solventes, no inflamable
- Resiste perfectamente a los medios alcalinos



PRESENTACION :

Kit de 3,5 kg: (endurecedor: bidón de plástico blanco de 1 l lleno a 1,05 kg, resina: cubo de plástico blanco de 5 l lleno a 2,45 kg).

AMBITOS DE APLICACION

SCALPOX AS 2 está destinado al tratamiento preventivo contra el salitre. Forma una barrera impermeable e impide el paso de la humedad, las eflorescencias y el salitre por paredes y techos. SCALPOX AS 2 es una respuesta a los problemas ocasionados por las sales higroscópicas (nitratos, sulfatos, cloruros, etc.). Asimismo, se utiliza como imprimación de adherencia para los revestimientos hidráulicos «cemento» y epoxídicos.).

APLICACION

- 1. DILUCION:** listo para utilizarse después de mezclar ambos componentes.
- 2. HERRAMIENTA DE APLICACION:** espátula o mezclador eléctrico, brocha.
- 3. PREPARACION DEL SOPORTE:** lijar, desengrasar el soporte y quitarle el polvo antes de aplicar el producto SCALPOX AS 2. Se recomienda sanear previamente los soportes contra los mohos (utilizar ANTIMOUSSE 77).
- 4. MODO DE FUNCIONAMIENTO:** verter el endurecedor en la parte de resina. Mezclar cuidadosamente con ayuda de una espátula o un mezclador eléctrico. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que pueda aplicarse en una hora pues, pasado este tiempo, la mezcla se endurece y no podrá utilizarse. Aplicar SCALPOX AS 2 con brocha cubriendo bien la superficie a fin de obtener una capa uniforme y compacta sin áreas descubiertas. La superficie tratada de esta forma podrá

recubrirse con un revestimiento hidráulico (cemento, pintura, etc.).

5. TEMPERATURA DE APLICACION: : de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.

6. LIMPIEZA DE LAS: La limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.

7. RENDIMIENTO: 200-500 g / m² según los materiales y su porosidad.

8. TIEMPO DE RECUBRIMIENTO: se puede recubrir al cabo de 24 horas (tras el secado completo).

9. ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en un embalaje bien cerrado protegido de la intemperie y la luz solar directa (temperatura entre 5 y 30 °C).

*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Líquido viscoso blanco• Relación de mezcla endurecedora/ mezcla: 30 %/ 70• Densidad de 1,02 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7• Sensible al hielo |
|--|--|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no vayan a tratarse

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. Usar guantes de látex. Llevar una mascarilla para el polvo para evitar respirar vapores.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2021
Página 2/2