

Tixol® Acryflex Pu Rugoso

Membrana de Poliuretano Rugoso Gris Claro

Descripción

Membrana de Poliuretano mixta con partículas de corcho para la impermeabilización previa al embaldosado. Su textura rugosa permite un correcto anclaje para la aplicación de morteros para enlosado. También como impermeabilizante transitable antideslizante dada su alta rugosidad superficial. Forma película por encima de 5 oC. Elevada cohesión y elasticidad. Su formulación especial la dota de buena nivelación superficial. Producto tixotrópico para su uso en vertical, (según rendimiento) y horizontal. No descuelga.

Aplicación

Acryflex Pu Rugoso está desarrollado para la impermeabilización en todas las fases de obra nueva y para reparaciones de obra vieja. Forma una membrana elástica, elongable que adhiere perfectamente al soporte, resistiendo el movimiento estructural e impidiendo el paso del agua. En soportes absorbentes, imprimir previamente con Tixol Endurecedor de Fondo para consolidar y controlar la absorción. Aplicar con rodillo 2 capas de 1 kg/m² por capa con intervalo de secado de 24 horas.

Datos Técnicos

Densidad Color:	1,10 – 1,15 gr. / cc.
Rendimiento	± 2 Kg/m ²
Contenido de sólidos	
En peso:	50 ± 2%.
En volumen:	62 ± 2%.
Repintado	12–24 Horas
Resistencia externa Alifático.	Resiste radiación UV.
Resistencia a la saponificación	Óptima
Adherencia	Multiadherente. En cerámicos añadir promotor de adherencia Tixol
Acabado	Semibrillo Color Gris
Aplicación mínima recomendada	1 kg/m ² y mano.
Estabilidad a las heladas (líquido)	Mantener por encima de 7oC.
Estabilidad a las heladas (membrana)	Mantiene sus propiedades hasta -30oC
Secado	10 h.
Secado al tacto	2 – 4 horas
Toxicidad	12 - 24 horas
Especificaciones	No aplicar a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 30 °C.

Almacenaje

Debe ser conservado entre 5 y 40 oC en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

Información de seguridad

Tixol Acryflex Pu no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

Dilución

Producto listo al uso.

Envases

Bote: 15L y 4L.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es