

Tixol® Autonivelante Top Level



Transitable
en 3 horas



Espesores entre
5 mm y 15 mm



Fácil
Aplicación



Máxima resistencia
al impacto y abrasión

Descripción

Autonivelante cementoso mono componente para posterior recubrimiento con pinturas industriales epoxi o poliuretano, todo tipo de revestimientos decorativos y sistema Tixol Microcemento a Rodillo. Tiene una capacidad de relleno entre 5 mm y 15 mm. Su dureza permite renovación de pavimentos industriales y comerciales.

Propiedades

Base cemento.
Secado rápido.
Transitable en 3 horas.
Capacidad de relleno sin fisuras de hasta 15 mm.
Aplicación rápida y sencilla.

Campos de aplicación

En obra nueva o en renovación. Puede ser aplicado sobre cualquier soporte poroso y sobre superficies cerámicas no porosas previa aplicación de Tixol epoxi Floor Primer.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Reparar agujeros e irregularidades con Tixol Epo-Roc ya que la capacidad de relleno de Tixol Top Level es limitada. Sobre superficies minerales porosas es necesario barrer y eliminar cualquier capa de barniz, pintura, aceites y cualquier material que impida un correcto anclaje. El soporte debe tener una resistencia a la tracción superior a 1,5 N/mm². Sobre fondos muy absorbentes y para evitar la aparición de burbujas se recomienda aplicar antes una capa de Tixol endurecedor de Fondos para controlar absorción. Sobre fondos cerámicos no porosos es necesaria la aplicación a rodillo de pelo corto de Tixol epoxi Floor Primer a razón de 300gr/m² con espolvoreo sobre húmedo de arena de sílice seca de un tamaño entre 0,6 y 1 mm para crear anclaje mecánico. Una vez seco, barrer y aspirar arena suelta y proceder con la aplicación de Tixol Top Level. (ver ficha técnica Tixol Epoxi Floor Primer)

Preparación del producto

Mezclar 1 saco de 25 kg de polvo con 5,5 litros de agua. Es importante dosificar la parte del polvo sobre la líquida con especial cuidado de no formar grumos.

Aplicación

Para renovación de pavimentos cementosos absorbentes:
El soporte debe estar sano, duro, cohesivo y libre de polvo y humedades. Sobre soportes cementosos aplicar con un mínimo de fraguado de 28 días una humedad inferior a 5%. Lijar hasta total eliminación de relieves e imprimir con Tixol Hidro Finish hasta controlar absorción.

Datos Técnicos

Aspecto:	Gris claro de textura muy fina.
Pintado con epoxi y poliuretano:	48 horas.
Pintado con Tixol Micro cemento:	24 horas
Tiempo de vida de la mezcla:	30 min a 20°C
Rendimiento:	1,65 kg/m ² y mm de espesor.
Transitable:	3 h
Resistencia a la compresión:	28 días > 35 N/mm ²
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Sacos de 25 kg.

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es