

Tixol® Epo-Roc

Mortero epoxi reparador
de agujeros.



Dureza
extrema



Sin límite
de espesor



Sin retracción

Descripción	Mortero bi componente de reparación de agujeros formulado a base de resina epoxi 100% sólidos y árido seleccionado para la reparación de agujeros en pavimentos. Sin límite de espesor, sin retracción. Extremadamente duro y transitable ideal para terminar con sistemas epoxi, poliuretano o revestimientos decorativos tipo microcemento.																				
Propiedades	Dureza extrema. Sin límite de espesor. Sin retracción. Secado rápido Repintable en 24 horas.																				
Campos de aplicación	Reparación de pavimentos industriales con elevadas exigencias mecánicas y químicas, pavimentos continuos decorativos, rampas de garaje, reconstrucción de piezas minerales.																				
Preparación del soporte	Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimpacion epoxi 3D.																				
Preparación del producto	Mezclar componente A+B hasta total homogeneizado y batir mezclando con árido especial durante 2 a 4 minutos hasta formar una pasta maleable y homogénea.																				
Aplicación	No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol y soportes con restos de humedad. Aplicar con espátula o llana, rellenando agujeros hasta total enrasado. Compactar para evitar formación de huecos de aire en el interior de la reparación.																				
Datos Técnicos	<table><tr><td>Rendimiento:</td><td>2 kg/m² y cm de espesor.</td></tr><tr><td>Tiempo de vida de la mezcla:</td><td>30 minutos a 20 C.</td></tr><tr><td>Seco al tacto:</td><td>1 h.</td></tr><tr><td>Seco total:</td><td>24 h.</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Arena.</td></tr><tr><td>Limpieza de la herramienta:</td><td>Con disolvente limpieza.</td></tr><tr><td>Envases disponibles:</td><td>3,6 kg.</td></tr><tr><td>Presentación:</td><td>kit A: 0,400 gr B: 0,200 gr</td></tr><tr><td>Arena:</td><td>3 kg.</td></tr><tr><td>Almacenado:</td><td>6 meses al abrigo del sol y las heladas.</td></tr></table> <p>Advertencias: No dejar la mezcla en el envase sin utilizar más de 30 minutos. No pisar antes de las 24 h. Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.</p>	Rendimiento:	2 kg/m ² y cm de espesor.	Tiempo de vida de la mezcla:	30 minutos a 20 C.	Seco al tacto:	1 h.	Seco total:	24 h.	Color:	Arena.	Limpieza de la herramienta:	Con disolvente limpieza.	Envases disponibles:	3,6 kg.	Presentación:	kit A: 0,400 gr B: 0,200 gr	Arena:	3 kg.	Almacenado:	6 meses al abrigo del sol y las heladas.
Rendimiento:	2 kg/m ² y cm de espesor.																				
Tiempo de vida de la mezcla:	30 minutos a 20 C.																				
Seco al tacto:	1 h.																				
Seco total:	24 h.																				
Color:	Arena.																				
Limpieza de la herramienta:	Con disolvente limpieza.																				
Envases disponibles:	3,6 kg.																				
Presentación:	kit A: 0,400 gr B: 0,200 gr																				
Arena:	3 kg.																				
Almacenado:	6 meses al abrigo del sol y las heladas.																				



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es