



DEFINICIÓN

Revestimiento base agua con cargas metálicas para realizar “Acabados Acero Inoxidable” de alto valor estético. Bronce y Oro. Presentación en pasta, listo al uso para aplicación a llana, permite aplicación con rodillo, brocha o pistola ajustando su viscosidad

PROPIEDADES

- Listo al uso.
- Aplicación muy fácil.
- Acabado natural.
- Interior / Exterior.
- Excelente adherencia sobre fondos lisos.
- Posibilidad de realizar diferentes acabados con mismo producto.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Acabados metalizados, puede ser aplicado sobre cualquier superficie porosa previamente imprimada y directamente sobre superficies sin absorción tanto en interior como en exterior.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar duro, limpio y libre de humedades. Sobre superficies metálicas, eliminar calamina y tratar con una imprimación anti oxidante. Sobre superficies porosas, aplicar Tixol Primer universal para sellar el fondo y regularizar la absorción.

APLICACIÓN

Diluciones recomendadas según herramienta utilizada:

Herramienta	Llana	Rodillo	Pistola
Dilución con agua	5%	10%	15%

La aplicación se realiza en 2 manos con un intervalo de secado entre manos de 6 horas a una temperatura media de 20°C.

Según la herramienta utilizada y la mano del aplicador podremos obtener diversos acabados, desde una superficie muy lisa y uniforme a un acabado rustico y texturado.

Una vez realizada la aplicación y con la superficie totalmente seca, proceder a lijado y pulido hasta alcanzar terminación y brillo deseados.

Recomendaciones para el lijado y pulido final:

1. Realizar un lijado general para suavizar con grano 320
2. Pulir con maquina con grano de 800 a 2.000 hasta alcanzar grado de brillo deseado.

El acabado dependerá de la lija seleccionada para el pulido, a mayor finura mayor brillo y mejor tacto.



PROTECCIÓN Y
SELLADO DEL ACABADO

En interior o exterior y después del pulido y un perfecto secado y barrido de partículas sueltas, se recomienda una protección hidrófuga y contra las manchas aplicando:

1. Hidro finish Nature diluido con 2 partes de agua para sellar el fondo.
2. Finish Wax, cera de protección hidrófuga, que se aplicará mediante llana o trapo y puliendo posteriormente con boina.

Esta protección respeta el acabado, aumenta el brillo metalizado y mejora el tacto y sus texturas sin desnaturalizarlo.

Para una protección extrema utilizar Tixol Pu Finish, barniz de poliuretano Alifatico en acabado, mate, satinado o brillo.

CONSUMO

Consumo aproximado	
Llana	500 g/m ²
Pistola	700 g/m ²
Rodillo	600 g/m ²

HIGIENE Y SEGURIDAD

Consultar ficha de datos de seguridad.

ALMACENAJE

1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.

ENVASES

1 kg y 5 kg.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico en nuestra web: www.tixol.es