

Lasur Satinado

Monocomponente al agua
de alta resistencia
a la intemperie



Descripción del producto:

Producto formulado a partir de resinas acrílicas de tamaño de partícula muy fina. Lasur incoloro o pigmentado en colores naturales, que confieren una eficaz protección a la radiación U.V y agentes atmosféricos; decora e iguala los tonos de la madera confiriéndole un aspecto uniforme, dejando ver el vetado natural de la madera.

Características técnicas:

Brillo: Satinado
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
Densidad: 1 – 1.1 g/cm³
Color: A elegir
Contenido en sólidos: 20 - 25% sólidos
C.O.V. 227/2006/IIA(E)(BA)(150/130)

Pretratamiento:

Lijar con P280 y P400 en sentido de la veta, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar los cantos vivos. Agitar bien antes de usar.



Dilución

Producto listo para su uso.
Si hay que diluir usar agua.



Aplicación

Producto aplicable a brocha, rodillo o pistola aerográfica.



Secado

Secado a 20° C y 65% H.R. 30-60 min.
Repintando: 12 horas (dependiendo de condiciones).